



水性亚光光油 1510/**

通过墨斗上光

维格拉 1510 是一种具有优良亚光效果、通过墨斗上光的亚光水性上光油，适用于湿—湿上光。

上光方式：通过单张纸胶印机的墨斗进上光。在非上光部位应尽可能保持没有上光油，以防干结。在较长时间停机的话 (>3 分钟) 建议用水清洗印版和橡皮布，或在墨辊和橡皮布上喷射维格拉阻尼剂 190023。不可喷到机器部件上，会溶解油漆！

涂布量：

在印刷机上使用： 1 — 2.5 g/m²

供货稠度： 500 ± 100 秒, 20°C 条件下用 4 mm DIN 量杯测量

干燥： 印刷机上光用空气干燥或热风干燥

热烫性能： 适用于聚氯乙烯 PVC、聚丙烯 PP，对于特殊要求建议先做试验

抗湿粘连性： 具有良好抗湿粘连性，但使用前需试验。

胶粘适性：

对冷胶和热熔胶具有一般胶粘适性。建议先作试验。

比重： 约 1.04 kg/l

固含量： 约 73 - 75 %

注意事项：

使用前搅匀！

可用水清洗机器和设备。干结的上光油可用维格拉专用的清洁剂 19 00 13、220 400、220 450 清洗。
建议使用 DIN 16524/25 规定的耐溶剂、耐碱性和耐酒精的印刷油墨。否则可能引起油墨变色等问题，使用前应进行材料的匹配测试。

储运条件：防冻和防 35°C 以上高温，防止阳光直射，防止辐射！

包装：

10Kg, 25Kg, 200Kg, 1000Kg 桶装

此产品介绍基于实验室测试和实际经验，是我们的知识和最新认知水平的体现，但不可由此引伸出约束力。